

# Capadur GreyWood

Высокопигментированная, разбавляемая водой лазурь для наружных деревянных поверхностей. Изысканные серые тона позволяют имитировать естественное посерение древесины.



## Описание продукта

### Область применения

Изысканно благородные серые тона придают деревянной поверхности вид естественной и равномерно посеревшей поверхности, который в природе при благоприятных обстоятельствах часто достигается лишь через много лет. Предпочитаемая область применения – деревянные фасады, для которых требуется естественный внешний вид. Материал Capadur GreyWood также подходит для заборов, балконных парапетов, оконных ставней, ворот и других, неточных и ограниченно точных по размеру деревянных элементов, а также для точных по размеру элементов, таких как окна и наружные двери.

Материал применяется только для наружных поверхностей! (Внутренняя сторона наружных окон и дверей относится к наружным элементам).

Материал Capadur GreyWood имеет в составе пленочные консервирующие средства для защиты поверхности от водорослей и грибков. Они замедляют образование налета. В зависимости от биологической нагрузки на сильно поврежденных деревянных элементах, таких как нижняя сторона плоской крыши, материалы в форме плит (например, плиты из приморской сосны) новый налет может появиться до истечения срока гарантии.

Не подходит для деревянных поверхностей, находящихся в длительном контакте с почвой и водой.

### Свойства

- Благородные серые тона за счет перламутровых пигментов.
- Превосходная защита от УФ-излучения за счет отражающих пигментов.
- С пленочной защитой от грибка и плесени.
- Тонкослойная лазурь, хорошо подвергающаяся восстановлению.
- Разбавляется водой.
- Устойчивость к ударам.
- Соответствует директиве по содержанию летучих органических веществ ЛОС (2010).
- Консистенция, способствующая нанесению без образования капель.

### Связующее

Акриловая дисперсия.

### Упаковка

1 л, 5 л

В установке ColorExpress колеруется в следующие цветовые тона: Tyrol, Toskana, Nordic, Forest, Outback, Island.

Цветовой тон и глянец зависит от свойств деревянной поверхности и количества наносимого материала.

### Степень глянца

Шелковисто-матовая.

### Хранение

Гарантийный срок хранения в оригинально закрытой упаковке 24 месяца, в сухом, прохладном месте, но не на морозе.

### Технические параметры

- Плотность: ок. 1,0 г/см<sup>3</sup>



## Применение

### Подходящие подложки

Подложка должна быть чистой, без разделяющих веществ, обладать несущей способностью. Влажность дерева не должна превышать 13% для точных по размеру элементов и 15% для ограниченно точных и неточных деревянных элементов. Необходимо соблюдать принципы конструктивной защиты деревянных поверхностей. Это является предпосылкой для длительной защиты древесины с покрытием. Перед нанесением покрытия на деревянные элементы в форме плит (массивные деревянные плиты, фанерные плиты, ДСП или древесноволокнистые плиты) необходимо ознакомиться с указаниями памятки BFS № 18, абз. 2.2.3 и далее.

#### **Указания по уходу за деревянными элементами с покрытием:**

Длительная защита деревянных элементов с покрытием обеспечивается только при регулярном и правильном уходе. Указания по уходу и интервалы между данными мероприятиями Вы можете найти в инструкции BFS № 18 Федеральной комиссии по цвету и защите имущества, приложение С.

### Подготовка подложки

#### **Новые деревянные поверхности:**

Гладкую строганную деревянную поверхность отшлифовать по направлению волокон, очистить и удалить выступающие вещества, например, смолу и засмолки. На наружные поверхности нанести пропитку Capacryl Holzschutz-Grund.

#### **Старые деревянные поверхности:**

Посеревшие, обветренные деревянные поверхности отшлифовать до здоровой древесины с несущей способностью и тщательно очистить. Грибковый и водорослевый налет тщательно смыть и продезинфицировать поверхность продуктом Capatox. Нанести пропитку Capacryl Holzschutz-Grund.

#### **Деревянные поверхности с покрытием:**

Полностью удалить старые покрытия, не обладающие несущей способностью, до здоровой древесины. Грибковый и водорослевый налет тщательно смыть и продезинфицировать поверхность продуктом Capatox. Нанести пропитку Capacryl Holzschutz-Grund. Прочные старые покрытия с несущей способностью почистить и загрунтовать всю поверхность материалом Capacryl Haftprimer в цветовом тоне восстанавливающего покрытия (Caparol 3D / Palazzo 205). Затем нанести промежуточное и финишное покрытие материалом Capadur GreyWood желаемого цветового тона (техника имитации текстуры древесины).

### Подготовка материала

Материал Capadur GreyWood готов к применению. Перед применением перемешать. При нанесении кистью использовать кисть для акрилового лака с комбинацией полиэфирной и натуральной щетины (например, OreImix). При нанесении валиком использовать полиамидный валик с коротким ворсом, затем обработать поверхность кистью.

Материал Capadur GreyWood имеет в составе пленочные консервирующие средства для защиты от водорослей и грибка, поэтому может распыляться только в закрытых помещениях.

### Структура покрытия

Подложка	Применение	Подготовка подложки	Пропитка	Грунтование	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Деревянные элементы без покрытия	Только наружные <sup>1)</sup>	См. выше и указания памятки BFS № 18	Capacryl Holzschutz-Grund	Capadur GreyWood	При необходимости Capadur GreyWood	Capadur GreyWood
Деревянные элементы со старым покрытием с несущей способностью	Только наружные <sup>1)</sup>	См. выше и указания памятки BFS № 18	-	Capacryl Haftprimer с цветовым тоном восстанавливающего покрытия или Palazzo 205	Capadur GreyWood	

<sup>1)</sup> Внутренняя сторона наружных окон и дверей относится к наружным элементам.

### Расход

70-100 мл/м<sup>2</sup> на слой.

На расход влияют свойства деревянной поверхности (шероховатость, впитывающая способность и т.п.).

Точная величина расхода определяется при пробном нанесении на объекте.

### Условия применения

**Температура материала, циркуляционного воздуха и подложки:**  
минимум 8° С.

## Сушка/время сушки

При температуре + 20° С и относительной влажности воздуха 65 % последующее покрытие можно наносить не раньше чем через 4 часа. Поверхность прочная на ощупь через 1,5 часа. Перед дальнейшей обработкой необходимо выдержать время сушки минимум 4 часа. При пониженной температуре и повышенной влажности воздуха или при недостаточном воздухообмене (например, из-за плотной укладки строительных элементов) нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

## Чистка инструментов

Сразу после применения водой.

## Замечание

## Указания для безопасного применения

- Хранить в недоступном для детей месте.
- При попадании в глаза и на кожу сразу же промыть их чистой водой.
- При проглатывании сразу обратиться к врачу, т.к. может быть повреждена флора кишечника.
- Не вдыхать туман при распылении. Не допускать попадания в канализацию/сточные воды и в почву.
- Распыление только в закрытых установках.
- Содержит CG 22-1130 (поглотитель УФ).
- Может вызывать аллергические реакции.

## Утилизация

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или бытовые отходы.

## Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

для данного продукта (кат. А/е): 130 г/л (2010).  
Этот продукт содержит макс. 130 г/л ЛОС.

## Техническая информация LL022R NOE · Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности за проверку пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: [www.caparol.ru](http://www.caparol.ru)

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: [www.diskom.brest.by](http://www.diskom.brest.by)

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: [www.caparol.ua](http://www.caparol.ua) · E-mail: [info@caparol.ua](mailto:info@caparol.ua)

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>